

ARCONVERT SpA
 Sede legale e amministrativa:
 Strada del Linfano, 12
 38062 Arco (TN), Italy
 Tel. +39 0464.584444 r.a.
 Fax Comm. +39 0464.532024
 Fax Amm. +39 0464.584490
 Fax Acq. +39 0464.531291

arconvert.com
 Cap. Soc. €4.000.000 i.v.
 Codice Fiscale e Registro
 Imprese n. 01077840682
 Partita IVA e VAT Code IT
 n. 01192310223
 N. Mecc. TN 007450
 N. REA TN 122101

PRODOTTO:

Frontale: **VLI 70**
 Adesivo: **PX 1**
 Supporto: **MPAT 80**

Frontale: VLI 70

Descrizione: Carta bianca senza legno LISCIATA DI MACCHINA con alto grado di bianco.

Applicazione: Carta per usi generali, ottima stampabilità con tutti i sistemi tradizionali. La finitura superficiale assicura un eccellente risultato nell'utilizzo con stampanti laser, ad aghi ed a getto d'inchiostro.

Dati tecnici	Grammatura	Spessore	Bianco	Opacità	Lucido	Carico di rottura MD-CD	Allungamento a rottura MD-CD
	g/m2	micron	%	%	%	Kg/15 mm	%
	68	74	110	85		6,0-2,8	

Adesivo: PX 1

Descrizione: Adesivo acrilico permanente modificato in emulsione acquosa.

Applicazione: Adesivo universale, particolarmente indicato per la produzione di etichette in carta destinate ad una vasta gamma di applicazioni e per un ampio range di temperature. Il PX 1 è caratterizzato da un'elevata adesività e denota, in comparazione a prodotti analoghi, eccezionali valori di tack iniziale su superfici in polietilene fredde e umide.
 Approvato per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo.

Dati tecnici	Tack	Coesione (min)	Temperatura di Applicazione (min)	Temperatura di Esercizio (min)	Temperatura di Esercizio (max)
	g/25 mm	hours	° C	° C	° C
	1600	2	+ 5	-20	+ 80

Supporto: MPAT 80

Descrizione: Carta bianca monopatinata monosiliconata.

Applicazione: Protettivo per il settore meccanografico dove è necessaria una buona stabilità dimensionale. Non è adatto alla dispensazione automatica con fotocellula.

Dati tecnici	Grammatura	Spessore	Opacità	Trasparenza	Carico di rottura MD-CD	Allungamento a rottura MD-CD
	g/m2	micron	%	%	N/15mm	%
	80	82	82		65-35	

Data
28/04/2009

Scheda
n° NIT 887

Revisione
0

Responsabile C.Q.
Ing. Sabrina Leoni

Tutte le informazioni e le descrizioni relative ai prodotti Arconvert sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili, ma non costituiscono garanzia. Considerati l'ampliamento ed il continuo sviluppo dei campi di applicazione dei prodotti autoadesivi Arconvert, l'utilizzatore deve verificare attentamente l'idoneità del prodotto all'applicazione specifica assumendosi tutti i rischi ad essa legati. Nessun venditore, agente o rappresentante è autorizzato a rilasciare garanzie o informazioni al di fuori di quelle qui contenute. Questa scheda sostituisce le precedenti e le informazioni qui riportate possono essere modificate senza notifica alcuna.